



## SCHEMA TECNICA

**Codice/i:** 1420

**Prodotto:** Eisen Grana Media



### Descrizione

Smalto anticorrosivo protettivo di qualità superiore a base di ossido di ferromicaceo. Gradevole aspetto metallizzato.

### Impieghi

Applicabile all'esterno e all'interno direttamente su ferro, previa eliminazione della ruggine friabile. Indicato per la verniciatura di cancelli, ringhiere, ferro battuto.

### Composizione

Smalto alchidico uretanico a base di ossido di ferro micaceo e fosfato di zinco, esente da piombo e cromati

### Preparazione del supporto

Ferro nuovo: discatura meccanica per rimuovere la calamina. Accurata spazzolatura e carteggiatura per eliminare la ruggine. Pulire con diluente, in alternativa trattare con Mangiaruggine cod.8300. Applicare due mani di prodotto. Nel caso di ambienti particolarmente aggressivi applicare una mano di Antiruggine 8000 o Antiruggine Fenolica ai Fosfati Attivi Cod. 8100.

Ferro già pitturato: in presenza di vecchie pitture deteriorate, parzialmente sfogliate o screpolature, queste devono essere rimosse mediante carteggiatura e/o sverniciatura. Se ben ancorate al supporto e in buono stato di conservazione carteggiare ed applicare direttamente. Il ferro riportato a nudo deve essere ricoperto al più presto. Plastica: (PVC Rigido, Polietilene, Policarbonato): pulizia con alcool, carteggiatura. Applicare una mano di Primer Tech cod.8600.

Lamiera zincata, alluminio, leghe leggere: sgrassare e carteggiare. Applicare una mano di Primer Tech per ottenere una finitura più uniforme e aderente.

### Dati Tecnici

<b>peso</b>	3.807
<b>Peso Specifico</b>	1.22 ± 0.05 (UNI EN ISO 2811-1)
<b>Volume Solido</b>	45%
<b>Brillantezza</b>	n.d.
<b>Resa</b>	8 - 10 mq./l.
<b>Applicazione</b>	Pennello - rullo - spruzzo
<b>Numero Mani</b>	2-3
<b>Diluente</b>	Diluente per Sintetici Inodore cod. 0080
<b>Diluizione</b>	Pronto all'uso. Diluizione max 10% per applicazioni a spruzzo
<b>Essiccazione FP</b>	45 min
<b>Ess. In prof</b>	24 ore
<b>Sovrapplicazione</b>	24 ore
<b>Colori</b>	Tinte di cartella - colorabile con sistema tintometrico

### COV

Categoria: A/i BS (Pitture monocomponenti ad alte prestazioni), Base Solvente)

Valore limite COV dal 1.01.2010: 500 gr/l; Contenuto massimo COV: 500 gr/l

### Note

EISEN è uno smalto a finire per esterno per il quale non è indispensabile la preparazione con antiruggine, in quanto dotato di potere anticorrosivo. EISEN è ecologico perché formulato con pigmenti anticorrosivi esenti da piombo e da cromati. EISEN contiene pigmenti con struttura lamellare le cui scaglie, disponendosi come tegole, costituiscono una barriera protettiva nei confronti delle radiazioni U.V., dell'umidità, dell'ossigeno e dell'inquinamento. EISEN grazie alla



## SCHEDA TECNICA

**Codice/i: 1420**

**Prodotto: Eisen Grana Media**

sua struttura tixotropica, permette di ottenere spessori protettivi doppi rispetto ai prodotti tradizionali. Non cola e si applica con facilità.

### Voce di capitolato

Smalto anticorrosivo a base di resine alchidiche ed ossidi di ferro micacei. Ottima resistenza in esterno.

Peso Specifico:  $1,22 \pm 0,05$  (UNI EN ISO 2811-1)

Volume Solido %:  $45 \pm 2$

Spessore medio del film secco: 50 micron/strato

Numero strati: 2

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.

**G. & P. F.lli Tassani S.p.A. - Via al Santuario di N.S. della Guardia, 44 - 16162 Genova-Bolzaneto**  
Tel 010.710715 - Fax 010.710254 - [www.tassani.it](http://www.tassani.it) - e-mail: [info@tassani.it](mailto:info@tassani.it)