



SCHEDA TECNICA

Codice/i: 4110

Prodotto: Fissativo Acrilsilossanico a solvente



Descrizione

Fissativo Idrorepellente consolidante, caratterizzato da eccellente penetrazione. Riduce e rende omogeneo l'assorbimento degli intonaci, fissa le parti a bassa coesione migliorando notevolmente le prestazioni della pittura di finitura. In funzione della componente silossanica riduce l'affioramento dei sali nelle murature, prevenendo la formazione di efflorescenze superficiali.

Impieghi

Ideale mano di preparazione prima dell'applicazione dei sistemi applicativi silossanici, può essere anche utilizzato, con ottimi risultati, come fissativo per i cicli tradizionali ad acqua e a solvente.

Composizione

A base di resine acriliche e silconiche in soluzione di solventi ad evaporazione controllata.

Preparazione del supporto

Depolverizzare i supporti, eliminare vecchie idropitture non ben coese con i supporti, rappazzare l'intonaco ove in cattive condizioni. Sigillare piccoli buchi, fessure e screpolature con idonei prodotti per quanto possibile simili alla malta con cui è stato fatto l'intonaco.

Dati Tecnici

peso	21.54
Peso Specifico	0,816 ± 0,05 (UNI EN ISO 2811-1)
Volume Solido	10% ± 2
Brillantezza	n.d.
Resa	6 - 12 mq./l.
Applicazione	Pennello
Numero Mani	1
Diluyente	Diluyente Inodore per Sintetici Cod.0080
Diluizione	0-20% in funzione dell'assorbimento del fondo
Essiccazione FP	30 minuti
Ess. In prof	4 ore
Sovrapplicazione	da 6 a 24 ore max
Colori	Incolore

COV

Categoria: A/h BS (Primer fissanti, Base Solvente)

Valore limite COV dal 1.01.2010: 750 gr/l; Contenuto massimo COV: 750 gr/l

Note

In caso di supporti molto lisci o poco assorbenti la diluizione del Fissativo è indispensabile allo scopo di prevenire la filmazione superficiale del prodotto con conseguente formazione di schivature quando si applicano i prodotti di finitura. E' opportuno effettuare dei test applicativi a diluizioni diversificate per verificare la corretta percentuale di solvente da utilizzare. Il prodotto deve essere sovrapplicato con il prodotto di finitura non oltre le 24 ore dalla sua applicazione in quanto l'idrorepellenza del fissativo aumenta al passare del tempo. Ciò potrebbe provocare delle schivature durante l'applicazione della pittura a finire. Se ciò si verificasse occorre carteggiare la superficie ed applicare la pittura ad una viscosità un pò più elevata (minore diluizione).



SCHEDA TECNICA

Codice/i: 4110

Prodotto: Fissativo Acrilsilossanico a solvente

Voce di capitolato

Fissativo a solvente a base di resine acril-siliconiche in soluzione di solventi ad evaporazione controllata. Elevato potere consolidante dei supporti ed efficace azione di contrasto contro l'affioramento salino.

Peso Specifico: $0,816 \pm 0,05$ (UNI EN ISO 2811-1)

Volume Solido %: 8 ± 1

Resa 6-12 mq/lt

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.

G. & P. F.lli Tassani S.p.A. - Via al Santuario di N.S. della Guardia, 44 - 16162 Genova-Bolzaneto
Tel 010.710715 - Fax 010.710254 - www.tassani.it - e-mail: info@tassani.it