



## SCHEMA TECNICA

**Codice/i:** D200

**Prodotto:** Lounge



### Descrizione

Finitura ad acqua ad effetto decorativo, di facile applicazione, dotato di eccellente adesione e resistenza che riflette qualsiasi forma di luce. Consente di ottenere un'elegante finitura ad effetto delicatamente perlato e brillante, cromaticamente disuniforme che si integra perfettamente sia nelle ambientazioni moderne che in quelle classiche. Elevata lavabilità e resistenza ai graffi ed all'usura.

### Impieghi

Per interno il prodotto può essere applicato su qualsiasi tipologia di superficie murale e/o supporti di altra natura opportunamente preparati. Inoltre, grazie alle sue caratteristiche, può essere utilizzato anche in luoghi altamente frequentati quali ambienti pubblici.

### Composizione

A base di resine acriliche in dispersione acquosa, alluminio, pigmenti perlescenti ed extenders a granulometria calibrata.

### Preparazione del supporto

Muro nuovo: spazzolare la superficie, applicare una mano di Fissativo 1000 Cod.4050 diluito max 1:10 o Fissativo Acrilico Consolidante diluito max 1:1.

Superfici già pitturate: spazzolare la superficie ed eliminare le vecchie pitture non aderenti al supporto. Se presenti vecchie tempere e/o pitture sfarinanti è consigliabile l'applicazione preliminare di Fissativo Acrilico Consolidante Cod. 4060. Se presenti numerosi strati di pittura a tempera il fissativo potrebbe non essere in grado di consolidarli adeguatamente, e, conseguentemente, il prodotto decorativo applicato potrebbe sfogliarsi.

Supporti diversi (ferro - plastiche - leghe ecc.): applicare una mano di Primer Tech cod. 8600

Una volta preparate le superfici applicare Decobase cod. D900 opportunamente diluita in una o due mani, Sovrapplicazione: 4-6 ore a seconda della temperatura ambientale.

Applicazione di Lounge

Applicare Lounge nella sua base bianca o precedentemente colorato secondo i colori scelti sulla cartella. Effetto pennellato: applicare Lounge(diluito massimo 5% con acqua) con pennello o spalter, procedere a pennellate incrociate distribuendo il prodotto in modo uniforme su tutta la superficie evitando riquadrature nette. A essiccazione avvenuta (6-8 ore) applicare una seconda mano di prodotto per ottenere un effetto più compatto e con pennellate meno evidenti.

Effetto tramato: applicare una mano di Lounge (diluito massimo 5 % con acqua) con pennello o spalter in modo uniforme su tutta la superficie in senso orizzontale. A essiccazione avvenuta (6-8 ore) applicare una seconda mano di prodotto in senso verticale.

Effetto rigato: applicare una mano di Lounge(diluito massimo 5% con acqua) con pennello o spalter in modo uniforme su tutta la superficie in senso verticale. A essiccazione avvenuta (6-8 ore) applicare una seconda mano di prodotto sempre in senso verticale.

Applicazione a rullo: applicare Lounge (diluito massimo 5% con acqua) con rullo a pelo corto (non raso) incrociando le rullate e distribuendolo in modo uniforme su tutta la superficie, terminando l'applicazione seguendo sempre la stessa direzione. A essiccazione avvenuta (6-8 ore) applicare una seconda mano di prodotto.

### Dati Tecnici

**peso** 3.71

**Peso Specifico** 1,40 ± 0,05 (UNI EN ISO 2811-1)

**Volume Solido** 33,7% ± 2

**Brillantezza** < 2 gloss a 85 ° (Molto opaco - Uni EN ISO 2813)

**Resa** 12 mq./l.

**Applicazione** Pennello - rullo - spalter

**Numero Mani** 2

**Diluyente** Acqua potabile

G. & P. F.lli Tassani S.p.A. - Via al Santuario di N.S. della Guardia, 44 - 16162 Genova-Bozaneto  
Tel 010.710715 - Fax 010.710254 - www.tassani.it - e-mail: info@tassani.it



## SCHEDA TECNICA

**Codice/i:** D200

**Prodotto:** Lounge

<b>Diluizione</b>	Pronto all' uso, 5 % max con acqua potabile
<b>Essiccazione FP</b>	30-60 minuti
<b>Ess. In prof</b>	6 - 8 ore
<b>Sovrapplicazione</b>	6 - 8 ore
<b>Colori</b>	Bianco - tinte di cartella

### COV

Categoria: A/I BA (Pitture per effetti decorativi, Base Acqua)

Valore limite COV dal 1.01.2010: 200 gr/l; Contenuto massimo COV: 200 gr/l

### Note

Applicare il prodotto trascorse almeno 4 - 6 ore dall'applicazione di Decobase

Le tinte di cartella sono da ritenersi indicative.

Utilizzare sempre lo stesso lotto di prodotto per l'esecuzione del lavoro nello stesso ambiente. L'applicazione sulla stessa superficie deve essere eseguita dallo stesso operatore.

I recipienti e gli attrezzi di lavoro devono essere lavati accuratamente subito dopo l'uso con acqua. La temperatura d'applicazione non deve essere inferiore a + 5° C. Richiudere bene la confezione dopo l'uso. Il prodotto teme il gelo e deve essere conservato in ambienti con temperatura adeguata.

### Voce di capitolato

Pittura decorativa per interno a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa, alluminio, pigmenti perlescenti ed inerti a granulometria controllata. Finitura ad effetto delicatamente perlato e brillante. Eccellente traspirabilità: Sd = 0,090 secondo DIN EN 1062-2 (DIN EN ISO 7783-2 pitture in classe I ad alto grado di permeabilità al vapore/alta densità di flusso).

Peso Specifico: 1,4 ± 0,05

Volume Solido %: 33.7 ± 2

Spessore medio del film secco: 30 micron/strato

Numero strati: 2

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.

**G. & P. F.lli Tassani S.p.A. - Via al Santuario di N.S. della Guardia, 44 - 16162 Genova-Bolzaneto**  
Tel 010.710715 - Fax 010.710254 - www.tassani.it - e-mail: info@tassani.it